



PINTURA

Mod.	Descripción.
PR1LTBCOESM	Pintura RETO 1 lt blanco esm.
PR1LTGRIESM	Pintura RETO 1 lt gris esm.
PR1LTNGOESM	Pintura RETO 1 lt negro esm.
PR1LTROJOIESM	Pintura RETO 1 lt rojo oxido esm.
PRCUBBCOESM	Pintura RETO cubeta blanco esm.
PRGLNBCOESM	Pintura RETO gln blanco esm.
PRGLNNGOESM	Pintura RETO gln negro esm.
PRGLNROJESM	Pintura RETO gln rojo esm.



PINTURA

Mod.	Descripción.
PR1LTBCOYNEGSRESM	Pintura RETO 1 lt bco y neg. Esm. S. r.
PRCUBBCONESMSR	Pintura RETO cubeta bnco/ ngr esm s. r.
PRGLNBCOYNEGSR	Pintura RETO gln bco y neg. S. R.

Esmalte SECADO RAPIDO RETO de excelente resistencia a la intemperie y gran rendimiento, se caracteriza por su excelente brillo así como por su alta adhesión , dureza y tiempo de secado.

APLICACIONES

Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de hierro, acero, madera, yeso y acabados de cemento.

PROPIEDADES

Secado libre al tacto: 5 min. Máximo
 Densidad: 0.95 - 1.20 kg/l
 Sólidos: 50%
 Viscosidad: 90 - 120 seg. CF No.4
 Rendimiento: 9 a 10 m²/l
 Presentaciones: 1 lto, 4 lts, 19 lts, 200 lts.

INFORMACIÓN





PINTURA

Mod.	Descripción.
PR1LTBCOANTC	Pintura RETO 1 lt blanco antic.
PR1LTGRIANTC	Pintura RETO 1 lt gris antic.
PR1LTNARMINANTC	Pintura RETO 1 lt naranja minio antic.
PR1LTNGOANTC	Pintura RETO 1 lt negro antic.
PR1LTROJANTC	Pintura RETO 1 lt rojo antic.
PRCUBPRIANTC	Pintura RETO cubeta primario antic.
PRGLNBCOANTC	Pintura RETO gln blanco antic.
PRGLNGRIANTC	Pintura RETO gln gris antic.
PRGLNNGOANTC	Pintura RETO gln negro antic.
PRGLNPROJANTC	Pintura RETO gln rojo antic.



PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

La superficie que se va a pintar deberá estar seca y libre de óxido, polvo, grasa y materias extrañas las superficies pintadas anteriormente si la pintura se está desprendiendo quitela completamente y proceda a pintar.

Si la superficie esta brillante y bien cubierta, lije para obtener una buena adhesión.

INSTRUCCIONES

Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluirlo.

Si la aplicación se va a hacer con brocha, diluya con thinner o xileno en una proporción del 10 al 15%. Para la aplicación con pistola de aire diluya en una proporción del 30 al 35% para su mejor aplicación se recomienda utilizar sistema de aire para este tipo de recubrimiento. Deje secar la superficie antes de aplicarla segunda mano.

RECOMENDACIONES

No mezcle esmalte SECADO RAPIDO RETO con otro esmalte o pintura.

Para diluir no emplee thiners para lacas.

No agregue cargas o materiales extraños que adulteran su formulación.

Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.

El área de trabajo debe estar lo suficiente ventilada.

No se deje al alcance de los niños.